

**GB USA** Clean the surface and apply a little paste. Using a soft, clean cotton cloth polish the scratched areas using heavy pressure for 2-3 minutes. For deep scratches repeat application several times. Very deep scratches should be treated beforehand with special abrasive paper (granularity: 1600) and a little water. Remove residue. Xerapol is nonpoisonous, soluble in water, easy to wash off. Do not use on any printed, varnished or coated surfaces. Do not use on Polycarbonate (PC). To be on the safe side, first test the polish on an unexposed surface.

**CAUTION:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. AVOID CONTACT WITH EYES AND MOUTH. IN CASE OF CONTACT WITH EYES AND MOUTH FLUSH WITH PLENTY OF CLEAR WATER. IF SWALLOWED, DO NOT INDUCE VOMITING. CONTACT A PHYSICIAN IMMEDIATELY.

**D** Oberfläche reinigen und etwas Paste auftragen. Mit einem weichen, sauberen Baumwolltuch oder Watte-Pad die verkratzten Stellen 2-3 Minuten unter starkem Druck polieren. Bei tiefen Kratzern Anwendung mehrmals wiederholen. Sehr tiefe Kratzer vorher mit Spezial-Schleifpapier (Körnung: 1600) und etwas Wasser nass schleifen. Rückstände entfernen. Xerapol ist ungiftig, wasserlöslich und leicht abwaschbar. Keine bedruckten, lackierten oder beschichteten Oberflächen polieren. Nicht auf Polycarbonat (PC) anwenden. Sicherheitshalber vorab an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit testen.

**F** Nettoyer la surface et y appliquer un peu de pâte. Polir les parties rayées à l'aide d'un chiffon en coton doux et propre, pendant 2-3 minutes en appuyant fort. Si les rayures sont profondes, répéter l'application plusieurs fois. Enlever enfin les traces de produit restant. Poncer préalablement les rayures très profondes avec du papier de verre spécial (grain: 1600) et un peu d'eau. Xerapol est non toxique, soluble dans l'eau et facilement lavable. Ne pas polir de surfaces imprimées, vernies ou enduites. Ne pas utiliser le produit sur du polycarbonate (PC). Pour plus de sécurité, tester auparavant la compatibilité du matériau à un endroit peu visible.

**I** Pulire la superficie ed applicare una modica quantità di pasta. Lucidare, esercitando una forte pressione, i punti graffiati per 2-3 minuti con un panno di cotone morbido e pulito o con un batuffolo di cotone. In presenza di graffi profondi ripetere l'operazione più volte. Quindi asportare qualsiasi residuo. Levigare i graffi molto profondi con una speciale carta abrasiva (grana: 1600) ed una modica quantità di acqua, poi lucidare con xerapol. Xerapol è atossico, idrosolubile e facilmente lavabile. Non lucidare superfici stampate, verniciate o rivestite. Non utilizzare su policarbonati (PC). Per maggior sicurezza effettuare prima delle prove su zone non in vista.

**E** Limpiar la superficie y aplicar algo de pasta. Pulir las rayaduras con un paño de algodón, suave y limpio aplicando una fuerte presión durante 2-3 minutos. Si las rayaduras son profundas, repetir la operación. Eliminar los residuos. Si las rayaduras son muy profundas lijar antes con papel de lija especial (granulado: 1600) y algo de agua. No pulir superficies estampadas, pintadas o revestidas. No utilizar sobre policarbonato (PC). Para mayor seguridad probar primero la compatibilidad del material en un sitio no visible.

**NL** Het oppervlak reinigen en een beetje pasta aanbrengen. Met een zachte schone katoenen doek de bekraste delen 2-3 minuten onder flinke druk polijsten. Bij diepe krassen toepassing meer keren herhalen. De resten verwijderen. Zeer diepe krassen eerst met een speciaal schuurpapier (korrel: 1600) en iets water nat polijsten. Geen bedrukte, gelakte of gecoatte oppervlakken polijsten. Niet toepassen op polycarbonaat (PC). De pasta veiligheidshalve eerst op een onopvallende plek testen.

Made by E.V.I. GmbH  
D-82061 Neuried / Germany  
www.xerapol.com

50g / 1,76 oz. e

